weber FX

puente de adherencia y regulador de absorción

- **Fácil aplicación**
- **Monocomponente**
- **Base agua, no inflamable**
- **Mejora las prestaciones técnicas**

APLICACIONES

- Puente de adherencia para favorecer el anclaje de morteros en base cemento y/o cal.
- Regulador de absorción para controlar la pérdida de agua en soportes muy absorbentes. Indicado para:
  - exteriores e interiores.
  - muros y techos.
- Para otras aplicaciones, consultar con nuestro Departamento Técnico.

SOPORTES

- Soportes sin absorción superficial: hormigón liso.
- Soportes muy absorbentes: termoarcilla, hormigón celular...

COMPOSICIÓN

Resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos.

OBSERVACIONES

No aplicar sobre soportes húmedos.

RECOMENDACIONES DE USO

- Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5 y 30°C.
- No aplicar ningún producto sobre **weber FX** húmedo.
- No aplicar bajo la lluvia o con riesgo de heladas.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Las superficies deben estar secas, sanas y limpias, sin restos de lechadas o líquidos desencofrantes.

PRESENTACIÓN
Bidón de 20 kg.
Palets de 480 kg (24 unidades).

RENDIMIENTO
300 g/m^2 (sin diluir).

COLORES
Amarillo.

CONSERVACIÓN
12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

MODO DE EMPLEO

1. Mezclar 2 volúmenes de **weber FX** y 1 volumen de agua, con un agitador mecánico lento (500 rpm).
2. Aplicar el producto con un rodillo o con una brocha. Durante la aplicación, ir remezclando el producto para evitar que sedimente.
3. Aplicar el mortero, una vez haya secado **weber FX**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características de empleo	
Tiempo de revestimiento	máximo 3 días tras la aplicación de **weber FX***
Tiempo de secado	de 1 a 24 horas *
Color	amarillo
Prestaciones finales	
Adherencia del mortero monocapa sobre hormigón con **weber FX**	> 4 kg/cm^2
Comportamiento al fuego	A1 (no inflamable)

Estos resultados se han obtenido con ensayos según la normativa europea EN-UNE-998-1, y pueden variar en función de las condiciones en obra y el tipo de amasado. Las diferencias comprendidas en un rango de valores se deben a las variaciones en materias primas de los centros de producción.
* Estos tiempos pueden variar según las condiciones meteorológicas.

Sistema de la calidad ISO 9001 certificado por Aenor con el nº ER-0557/1996